

## Lithofin FZ Impregnering voor fijn verglaasde tegels

### Beschrijving

Een LITHOFIN- speciaal product voor fijn verglaasde tegels (FZ). Oplosmiddelvrije, direct verwerkbare speciale impregnering met hoogwaardige olie- en vochtwerende werkzame stoffen.

### Eigenschappen

De werkende stoffen dringen binnen in de ruimte van de poriën en verlenen keramische oppervlakken en hun voegen een olie- en vochtwerende finish.

Daardoor wordt de gevoeligheid voor vlekken gereduceerd en wordt het verwijderen van vlekken gemakkelijker gemaakt.

De beschermde oppervlakken zijn zonder wijziging van hun uiterlijk gemakkelijker in het onderhoud en minder gevoelig voor vuil. De werkzame stoffen zijn na het drogen ongevaarlijk voor de gezondheid.

#### Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>                      pH-waarde: ca. 5  
Uiterlijk: gelig, helder                      Geur: geen  
Vlampunt: n.a.

### Toepassing

Voor de olie- en vochtwerende finish van tegels van fijn gresmateriaal, in het bijzonder voor gepolijste oppervlakken. Voor aan vlekken blootgestelde vloeren zoals in werkplaatsen, keukens, kantines enz.

Advies: niet alle soorten fijn gresmateriaal moeten of kunnen worden behandeld.

### Verwerking

De oppervlakken en de voegen moeten volledig opgedroogd, schoon en vlek vrij zijn. Liefst uitsluitend deeloppervlakken tot ca. 20 m<sup>2</sup> bewerken. Fles licht schudden vóór gebruik. Een dunne, aaneengesloten film opbrengen met lamsveltrekker, penseel, rol of spons. Voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling zorgen door verschillende keren uit te vegen. Evtl. resterend overschot niet laten opdrogen, maar na ca. 10-20 minuten met een rubberen trekker en/of droge doek afvegen zonder restanten. Op reeds droge plaatsen een doek met product bevochtigen en overschot wegwrijven. Oppervlakken onmiddellijk met strijklicht controleren op resten die na uitharding niet meer te verwijderen zijn. Voor grotere oppervlakken kan men Lithofin FZ-impregnering ook met een tuinspuit opspoeien en onmiddellijk met een spons gelijkmatig verdelen. Productresten verwijdert men liefst met een machine met één schijf met een absorberend voorzetstuk.

Let op: op het oppervlak zichtbaar product mag niet opdrogen; onmiddellijk zorgvuldig afvegen.

Verwerkingstemperatuur: +10 tot +25 °C. Droogtijd: vloerbedekkingen zijn binnen 2 uur beloopbaar, volledig werkzaam na ca. 24 - 48 uur.

Verbruik: tot ca. 40 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van absorptievermogen van de ondergrond

Advies: spatten op hout, glas, pvc, gelakte oppervlakken, duurzaam elastische voegen e.d. onmiddellijk met een (vochtige) doek afvegen. Het werk gereedschap onmiddellijk met water reinigen. Als er geen ervaring beschikbaar is, eerst een testoppervlak aanleggen.

### Nabehandeling

Houdbaarheid: ca. 1-2 jaar, afhankelijk van soort, plaats en belasting van het oppervlak. Bij nalatende werkzaamheid kan het oppervlak opnieuw worden behandeld. Voor regelmatige verzorging voor onderhoud adviseren wij Lithofin FZ-Onderhoudsreiniger. Ongeschikt zijn sterk ontvettende, uitlogende en laagvormende producten

### Opslag

Vorstvrij, droog en afgesloten. Ongeveer 1 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking per ommekeer verwerken.

### Milieubescherming

Vrij van organische oplosmiddelen.

WGK 1 volgens VwVwS van 17.5.99.

Opruiming: Afvalsleutel AVV 070 208

Verpakking is van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en recyclebaar. Uitgespoelde verpakkingen kunnen worden verwerkt via inzamelsystemen voor waardevolle stoffen (zie aanwijzing op etiket).

### Veiligheid

Na het drogen ongevaarlijk voor de gezondheid (inspectierapport van LGA Neurenberg van 13-12-02). Opslaan buiten het bereik van kinderen.

Ingrediënten: polymeren, hulpstoffen, water.

Verordening voor gevaarlijke stoffen: Aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1999/45/EG:: Geen.

ADR/RID 2003: Geen gevaarlijke stof.

### Verpakking(VE)

1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)  
5 liter container (2 stuks in doos)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product vooraf uitgetest te worden op een onopvallende plaats. (BNL3.08/3.03)