

132 REPAIR KIT

1/2



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige plasto-elastische afdichtingkit voor waterdichte reparatie van voegen of scheuren op en rondom het dak. Hecht zelfs op vochtige ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIED

Het waterdicht afdichten van naden, beschadigingen en voegen in daken, dakramen, afvoeren en metaalprofielen. Ideaal voor het afdichten van lekkages bij luchtkanalen (airconditioning) en schoorstenen. Hecht op metalen, glas, (ruw) hout, bitumen, steen, beton en vele kunststoffen, zoals PVC. Zeer hoge kleefkracht zonder primer. Niet geschikt voor sanitairtoepassingen, aquaria en piepschuim.

EIGENSCHAPPEN

- Hecht zelfs op vochtige ondergronden
- Blijvend plasto-elastisch
- Uitstekende hechting op zowat alle ondergronden
- UV-licht bestendig
- Bestand tegen temperatuurschommelingen
- Overschilderbaar (Bij oplosmiddelhoudende verven kan een vertraging in de droging plaatsvinden. Gelieve vooraf een schildertest te doen.)

Omschrijving	Artikelnr.	BE	EAN (stuks)	EAN (BE)
310 ml transparant	300010000	12	5413624700273	5413624701423
310 ml zwart	300010002	12	5413624700280	5413624701430

072011

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labo gegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

132

REPAIR KIT

2/2

VERWERKING

Bewerking ondergrond: De ondergrond moet schoon, stof, vetvrij en vast zijn.

Gereedschap: Koker met spuitpistool verwerken. Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met White Spirit of aceton.

Verwerkingstemperatuur: Tussen +5°C. en +40°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voeg aan de randen afplakken. Koker opensnijden, spuitmond opdraaien en op gewenste breedte afsnijden. Kit aanbrengen met pistool. Overtollige kit verwijderen. Plakband verwijderen. Gladstrijken

EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: van - 25°C tot +100°C.

Water - & vochtbestendigheid: zeer goed

UV-lichtbestendigheid: goed

Elasticiteit: goed

HOUDBAARHEID

18 maanden op een koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Veiligheidsfiches zijn beschikbaar op aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof: synthetisch acrylaat

Dichtheid: 1,10 g/cm³

Krimp: ca. 20%

Velvorming: 30 min

KITVLEKKEN

Verse kitresten verwijderen met aceton of White Spirit. Uitgeharde kitresten mechanisch verwijderen

072011

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labo gegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.